

## Blocco

24x20x40 cannellato splittato



### CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Tipo di impasto	calcestruzzo
Dimensioni modulari [cm] Lunghezza x Larghezza x Altezza	40x24x20
Dimensioni Nominali [mm] Lunghezza x Larghezza x Altezza	395x235x195
Spessore minimo per parete esterna [mm]	23
Planarità [mm]	<2
Classe di tolleranza	D1 (L: +3-5 mm; W: +3-5 mm; H: +3-5 mm)
Percentuale/Classe di foratura	38% - F3

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Normativa di riferimento	UNI EN 771-3:2011
Gruppo Eurocodice (EN 1996-1)	Gruppo 2
Massa volumica netta/lorda (kg/m <sup>3</sup> ) (±10%)	2300/-
Peso elemento standard (kg)	22,00
Blocchi in opera [n°/ m <sup>2</sup> ]	10,42
Peso medio della muratura (kg/ m <sup>2</sup> )	249,24
Assorbimento per capillarità (g/ m <sup>2</sup> s <sup>0,5</sup> )	<35
Resistenza media a compressione (N/mm <sup>2</sup> )	8,0
Conducibilità equivalente λ <sub>eq</sub> (W/mK) a secco	0,693
Resistenza termica R (m <sup>2</sup> K/W)	0,197
Trasmittanza U (W/ m <sup>2</sup> K) a secco	3,00
Potere fono isolante R <sub>w</sub> (dB)	45,00
Resistenza al fuoco (min)	-
Reazione al fuoco	Euroclasse A1 – Classe 0 (zero)
Permeabilità al vapore (μ)	5/15
Spostamenti dovuti all'umidità (mm/m)	0,40
Aderenza al taglio (N/mm <sup>2</sup> )	0,15
Colore	Grigio, Antracite, Bianco, Avorio
Pezzi per imballo	40
Pezzi speciali compresi nell'imballo	-
Note	-

### VOCI DI CAPITOLATO

Muratura di tamponamento esterna realizzata con il blocco di calcestruzzo, modello 24x20x40 con finitura cannellata splittata, delle dimensioni modulari cm 40x24x20 (lunghezza x spessore x altezza) e dimensioni nominali mm 395x235x195, colore \_\_\_\_\_ (colorati con pigmenti inorganici stabili nel tempo), prodotto con i relativi pezzi speciali compresi nell'imballo. I blocchi dovranno essere marcati CE e prodotti in conformità alla norma UNI EN 771-3. I blocchi dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: massa volumica netta pari a - kg/m<sup>3</sup>, percentuale di foratura 38% (semipieni secondo D.M. 14/01/08); n. 10,42 elementi al m<sup>2</sup>, peso 22 kg/cad., resistenza media a compressione ≥ 8 N/ mm<sup>2</sup>, trasmittanza termica U= 3 W/ m<sup>2</sup>K (secondo UNI 1745), fonoattenuazione R<sub>w</sub> ≥ 45 dB (secondo la legge di massa) e assorbimento per capillarità <35.

### POSA IN OPERA

I blocchi andranno posati con malta premiscelata idrorepellente conforme alla norma UNI EN 998-2 ed a quanto prescritto nei D.M. 20/11/87 e D.M. 14/01/2008. Sono compresi l'onere dei ponteggi fino a 3,5 m, la formazione di elementi speciali occorrenti alla realizzazione di spigoli, mazzette, architravi, giunti di dilatazione, l'eventuale posa in opera di armatura orizzontale con traliccio elettrosaldato di acciaio zincato da annegare nei corsi di malta e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte della muratura. Sono esclusi piattabande, fornitura di armature metalliche, getti di riempimento in calcestruzzo per nervature verticali od orizzontali (architravi, pilastri, ecc.) e sistemi di ancoraggio alle strutture.