
# COPERTINA (codice OSS20X30iOGR)
# Complementi per murature architettoniche

Scheda Tecnica di Prodotto

CE
2025

ICMQ




## CARATTERISTICHE TECNICHE E DI CONFEZIONAMENTO.

UNI EN 771-3
ELEMENTO PER MURATURA DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO DI CATEGORIA II

COPERTINA
cod. OSS20X30IOGR

| CARATTERISTICA IDENTIFICATIVA | VALORE | U.M. |
|---|---|---|
| DIMENSIONI DI COORDINAZIONE (LU X LA X AL) | 20 x 30 x 8 | cm |
| DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE (LU X LA X AL ±*TOLLERANZE*) | 200 *(+1-3) x* 300 *(+1-3) x* 75 (±2) | mm |
| TOLLERANZE DIMENSIONALI: CATEGORIE DI TOLLERANZE | D2 | - |
| STABILITÀ DIMENSIONALE: SPOSTAMENTO DOVUTO ALL'UMIDITÀ | NPD | mm / m |
| REAZIONE AL FUOCO (EURO CLASSE) | A1 | - |
| MASSA VOLUMICA NETTA A SECCO | 1650±10% | kg / m³ |
| CONFIGURAZIONE | COME DA DISEGNO | - |
| DURABILITÀ AL GELO/DISGELO: ASSORBIMENTO ACQUA PER IMMERSIONE | ≤ 25 | % |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA PER CAPILLARITÀ – UNI 772-11 | ≤ 4 | g/m²s |
| PESO MEDIO ELEMENTO IN CONDIZIONI AMBIENTE | 7 ±10% | kg |
| PESO MEDIO IN OPERA | 45 ±10% | Kg/m |
| SOSTANZE PERICOLOSE | NPD | - |
| | | |
| Un bancale contiene 8.6 m² e numero 144 blocchi | | |




## VOCE DI CAPITOLATO.

Copertura per muratura architettonica di rivestimento in elementi di conglomerato cementizio vibrocompresso Vibrapacgeo linea COPERTINE finitura naturale serie **Copertine 30x20**, colore grigio, ad alta omogeneità con mix specifico di leganti e inerti selezionati. Gli elementi saranno a basso impatto ambientale, con contenuto di riciclato minimo del 25 %, (CAM), certificato da ente terzo conformemente alla norma UNI/PdR 88:2020. I blocchi rispetteranno, quindi, i criteri C.A.M. di cui al D.M. 04-12-2022 in quanto hanno un contenuto di riciclato superiore al 7,5 %.

Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche [rif. UNI EN 771-3]:
- Dimensioni di Coordinazione (Lunghezza x Larghezza x Altezza) 20 x 30 x 8 cm
- Dimensioni di Fabbricazione (Lunghezza x Larghezza x Altezza) 192 x 300 x 75 mm
- Assorbimento d'acqua per capillarità: ≤ 4 g/m²s
- Massa volumica lorda dell'elemento 1650 ±10% kg/m³

La posa degli elementi dovrà avvenire con malta per murature a vista almeno di tipo M5 (rif. UNI EN 998-2), opportunamente additivata con idrorepellente o idrorepellente compatibile con il sistema dei manufatti in cls; i giunti di malta saranno stilati in modo da non presentare alcuna irregolarità od interruzione.

*I dati tecnici sopra riportati sono indicativi e possono, senza preavviso, subire variazioni. Documento di proprietà esclusiva di Vibrapac geo S.r.l.*
*È vietata qualunque riproduzione, anche parziale.*
*Revisione settembre 2025.*

.

Vibrapac geo

S.S. 35 dei Giovi n° 80 – 20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel.: +39 02 969 8131 – E.Mail: info@vibrapacgeo.it
C.F. e P.IVA: 10780850961 – R.E.A. MI n. 2556881 - https://vibrapacgeo.it/